



## PU CONSTRUCT FAST

### TANIM

PU Construct Extra Fast, yüksek yapışma gücü ve yüksek su direncine sahip, tek bileşenli poliüretan bazlı montajda kullanılabilen yapıştırıcı. Yüzeylerin hafif nemlendirilmesi, güç birikimi ve sertleşme sürecini hızlandırır.

### ÖZELLİKLER

- Profesyonel kalitede
- Kartuş uygulmalı
- Hızlı sertleşme ve güç birikimi
- Doldurma özelliği, düzgün olmayan yüzeyler için uygun
- Sıkıştırma yapışma gücü artırır
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
- Çözücü içermez

### UYGULAMALAR

- Akan ve kondanse suya uzun süreli sık sık maruz kalan iç mekan uygulamaları
- Hava şartlarına maruz kalan dış mekan uygulamaları.
- EN 204 standardına göre, sınıf D4'ü karşılamak zorunda olan kapı ve pencere çerçeveleri imalatı.
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması.
- Yalıtım malzemeleri (polistiren dahil) yapıştırılması

### KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Her iki yüzeyde hafifçe nemlendirin. Yapışkan malzeme, manuel yada pnömatik bir derz dolgu tabancası yardımıyla yapıştırılacak maddelerden birine uygulanır.

Parçalar 5 dakika boyunca birarada tutulur ve en az 15 dk sıkıştırılarak bekletilir. Sertleşme sırasında malzemelerin sıkıştırılması, mümkün olan en yüksek uç dayanımına ulaşmak için gereklidir. PU Construct Ekstra Fast, 10 dk sonra (nemlendirildiği zaman)%80 uç dayanımına ulaşır. İki gözeneksiz yüzey yapıştırılırken, yalnızca yüzeylerden birini nemlendirin. İki yüzeyi birleştirirken yada sertleşme/kürleme süreci boyunca, yüzeylerin yerini değiştirmekten kaçının.

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası. İdeal uygulama sıcaklığı +15°C +25°C arasındadır. Daha düşük sıcaklıklar sıkıştırma ve sertleşme süresini artıracaktır.

Temizleme: PU Construct Extra Fast , yapıştırıcı sertleşmeden önce, Soudal Gun ve Foam Cleaner (Köpük Temizleyicisi) ile alet ve malzemelerden çıkarılabilir.

Sertleşmiş ürün ancak mekanik olarak kaldırılabilir.

Onarım: PU Construct Extra Fast ile



### DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

